

Aviva Schutzanstrich

4073

Бесцветное защитное покрытие для интенсивно используемых интерьерных поверхностей для коммерческого и частного применения (DIY / сделай сам).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Воздухопроницаемое, бесцветное защитное покрытие для внутренних поверхностей, подверженных интенсивному износу, в глянцевом и матовом исполнении. Защитное покрытие повышает механическую стойкость и обеспечивает очень хорошую моющую способность.

Особые свойства, стандарты на методы испытаний



- Стандарт ÖNORM EN 13300**

Устойчивость к влажному истиранию: класс 1

- Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: А+


Сфера применения



- Особенно подходит для интенсивно используемых поверхностей внутри помещений, например, лестниц, кухонь, детских комнат и т.д.
- Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.


ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Температура продукта, объекта и помещения должна быть не ниже +5 °C.
- Оптимальный температурный режим 15 - 25 °C при относительной влажности воздуха 40 - 80 %.
- Во избежание образования подтеков наносить покрытие методом "мокрый по мокрому" за один прием.
- Брызги краски немедленно удалить водой.

Методика применения



Метод нанесения	Кисть	Валик
Разбавитель	Вода	
Дозировка разбавителя в %	0 - 5	
Укрывистость на слой (м ² /л) ¹⁾	ок. 6 - 8	
¹⁾ Укрывистость с учетом разбавителя		

Форма, свойства и влажность основания влияют на расход/ укрывистость. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23 °C, отн. влажн.возд. 50%)	Нанесение следующего слоя	примерно через 6 ч
	Приведенные цифры являются ориентировочными. Высыхание зависит от основания, толщины слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности. Низкая температура и / или высокая влажность могут увеличить время высыхания.	

Очистка рабочего инструмента Сразу же после использования промыть мыльной водой.**ОСНОВАНИЕ**

Тип	Дисперсионные краски для стен Aviva, старые неповрежденные дисперсионные покрытия, минеральные штукатурки, гипсовые штукатурки и бетон
Свойства	<p>Основание должно быть сухим, чистым, иметь несущую способность, быть очищенным от таких веществ как жир, воск, силикон, смола и т.д., а также от древесной пыли; а также проверено на пригодность для нанесения покрытия.</p> <p>Соблюдайте требования стандарта ÖNORM B 2230, часть 2.</p> <p>См. также правила выполнения подрядно-строительных работ, Часть C, DIN 18363, параграф 3; Маллярно-лаковые работы.</p> <p>Нестабильные старые покрытия необходимо полностью удалить.</p>

Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> Тщательно удалите жирные или маслянистые загрязнения спомощью ADLER Entfetter 80394. Для чистых, слабо впитывающих, сухих и прочных оснований предварительная обработка не требуется. Для борьбы с плесенью в помещениях Schimmelex chlorfrei 8312000200 или Aviva Fungisan 8308000210.
-----------------------------	---

Клеевая краска

Тщательно промойте поверхность и загрунтуйте ее с помощью Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Следует избегать глянцевания при сушке Aviva Tiefengrund WV 4074000200!

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими характеристиками продукции.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

Грунтование	При необходимости Aviva Ultra-Weiß, Aviva Ultra-Color, Aviva Home-Weiß или Aviva Home-Color.
--------------------	--

Финишное покрытие	1 – 2 x Aviva Schutzanstrich 4073
--------------------------	-----------------------------------


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Емкость	1 л
Оттенки / степени глянца	Бесцветный глянцевый 4073050252 Бесцветный матовый 4073050253

Дополнительные продукты	ADLER Abbeizer Express 8313000300 ADLER Entfetter 80394 Aviva Tiefengrund WV 4074000200 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 Aviva Fungisan 8308000210
--------------------------------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Условия хранения/ Срок годности	Минимум 1 год в оригинальной закрытой упаковке.
--	---



Защищать от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, низких и высоких температур (свыше 30 °C).

Технические характеристики	Содержание ЛОС	Предельное значение по нормам ЕС для защитного покрытия Aviva (кат. A/b): 100 г/л (2010 г.). Защитное покрытие Aviva содержит < 30 г/л ЛОС.
-----------------------------------	----------------	---

Указания по технике безопасности	Дополнительную информацию по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также утилизации можно найти в соответствующем паспорте безопасности. Актуальную версию можно найти на сайте www.adler-lacke.com .
---	--



Переработке подлежат только пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки - как отверженные краски или как бытовой мусор.